


SYSTÉM RCST 2

Epoxidová podlaha tl. 2-3 mm

Použití:

RCST 2 je dvousložková průmyslová podlahovina na bázi transparentních epoxidových pryskyřic a barevných křemičitých písků frakce 0,3 - 1,2 mm s protiskluzným povrchem. RCST 2 je mechanicky a chemicky odolná bezespará průmyslová podlaha do výrobních a skladovacích hal, prodejních skladů, garáží, dílen a pod. Díky své protiskluznosti je zvláště vhodná do mokrých i mastných provozů, jako jsou jatka, pivovary, mlékárny, výroby sýrů a další potravinářské výroby.



Podklad:

- vyzrálý beton (28 dní) po řádném ošetřování, stažený latí upravený dřevěným nebo umělohmotným hladítkem, bez cementového mléka na povrchu, bez zaprašování cementem a hlazení ocelovým hladítkem, otrýskaný nebo ořezovaný
- pevnost v tlaku min. 20 MPa
- vlhkost max. 4%
- rovinnost +/- 5 mm/2m lať bez lokálních nerovností



Výsledné vlastnosti:

Tvrký, barevný, protiskluzný povrch, mechanicky a chemicky odolný.

Technická data:

- objemová hmotnost: cca 1,7 g/cm³
- spotřeba: cca 1,7 kg/m²/1mm tloušťky
- tvrdnutí: při teplotě min. 10 °C
pochůznost po 24 hod.
mechanické namáhání po 7 dnech
chemické za 28 dní
- odstíny: kombinace standardních barev křemičitých písků



Údržba a čištění:

Suchým způsobem, vlhkou hadrou, tlakovou vodou.

